

# VINILO EXTRACUBRIENTE



## DESCRIPCIÓN

Línea de vinilo económica a base de agua, de acabado mate, lavable y rendidor. Se caracteriza por su buen cubrimiento, alta durabilidad, optima adherencia, fácil aplicación y rápido secado.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Apariencia – Pintura Acabado Mate
- Viscosidad – 115-125 ku
- Brillo- <2.5 a <4.0
- PH – 8.5 – 9.5
- Solidos – 62-2%
- Poder Cubriente – 97%
- Remoción de manchas- 80%
- Peso por galón – 5.7 Kg

## USOS

Para decora y proteger muros, cielos rasos, maderas, tejas de cemento, asbesto-cemento y metales en ambientes exteriores e interiores.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar seca y libre de polvo, aceite, grasa y pintura deteriorada, cal, carburo o cualquier agente contaminante
- Resanar con estuco las superficies pintadas que presenten fisuras, grietas, huecos y demás imperfecciones que puedan afectar el acabado.

- Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la adherencia y durabilidad de la pintura.

## RENDIMIENTO

Sobre superficie rústica o para cambio de color 20 – 35 m<sup>2</sup>/gal.

Para repinte sobre colores similares rinde hasta 45 - 55 m<sup>2</sup>/gal.

Los rendimientos son de carácter informativo y dependen de las características de la superficie y de los métodos de aplicación.

## RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Al abrir la presentación vinilo EXTRACUBRIENTE se debe revolver con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.

De acuerdo al equipo de aplicación, diluya con agua en las siguientes proporciones:

Para aplicación a brocha o rodillo: se diluye en proporción de 1 galón de vinilo extra cubriente con 1/4 de galón de agua y se agita bien con la espátula limpia hasta obtener la mezcla uniforme.

# VINILO EXTRACUBRIENTE



Para aplicación con pistola: se diluye en proporción de 1 galón de vinilo extra cubriente por 1/2 galón de agua, revolver bien para que la mezcla sea uniforme.

Para los dos métodos mencionados anteriormente, se debe secar 2 horas mínimo entre capas de pintura, rendimiento 20 m<sup>2</sup>. Por galón.

## LAVADO DEL VINILO DE ALTO DESEMPEÑO

Se debe secar durante 24 horas (mínimo) para exponerlos a la humedad.

Para lavarlo se deja secar 15 días (mínimo). El lavado hay que hacerlo con jabón de tocador únicamente.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas entre 4 °C y 35 °C, No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.

## SEGURIDAD

- Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto aplique abundante agua

- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua , si presenta irritación consultar a un medico
- No ingerir el producto, en caso de indigestión no induzca el vómito, consultar inmediatamente al médico.

## RECOMENDACIONES

Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad del acabado.

Ante cualquier inquietud comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente para recibir completamente gratis cualquier asesoría que requiera con el uso de nuestro vinilo MUNDO DEL COLOR

El no seguir las instrucciones de aplicación exime PINTURAS MUNDO DEL COLOR de toda responsabilidad sobre el producto.

En condiciones de almacenamiento recomendadas, el producto VINILO PINTURAS MUNDO DEL COLOR conserva su calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas y cumple con los objetivos para los cuales fue elaborado.

Las especificaciones están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso.